

ADLER Legno-Öl

50880 ff

Univerzální olej na nábytek a interiérové vybavení pro domácí kutily a řemeslo


POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rychleschnoucí, jednoduše zpracovatelný olej pro povrchovou úpravu listnatých a jehličnatých dřevin v interiéru. Produkt s velmi dobrou schopností průniku do dřeva, zvýrazňuje texturu dřeva, má velmi dobrou plnivost a je odolný vůči vodě. Je antistatický.

Schnutí a vytvrzení probíhá vázáním kyslíku (tzv. oxidativní schnutí).

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy




- **DIN 53160/1 a DIN 53160/2:** Odolnost vůči slinám a potu
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnost hraček; migrace určitých elementů (uvolňování těžkých kovů)
- **BGR 181** (dříve ZH 1/571) a **DIN 51130:** třída protismykovosti R10
- ADLER Legno olej 50880 není podle osvědčení (č.: 403.400) klasifikován jako samovznětlivý!
- Produkt testovaný na emise podle zásad Německého institutu stavební techniky (DIBt)
- **Povrchová úprava slučitelná s potravinami:** ADLER Legno-Öl lze použít pro povrchovou úpravu dřevěných dílců, které přicházejí dočasně do styku s potravinami, což potvrzuje OFI Technologie & Innovation GmbH.
- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení stavebních produktů na emise těkavých škodlivin: A+

Obsah látek

Modifikované rostlinné oleje, vosky, kyselina křemičitá, jemné aromatické izoparafíny, sušidlo bez obsahu olova a kobaltu.


Oblasti použití



- Pro běžně namáhané plochy nábytku a interiérového vybavení, jako např. zařízení ložnice a obývacího pokoje, stejně jako dřevěné podlahy.
- Vnitřní povrchy nábytku a skříněk kvůli možnému zápachu ošetřit pouze 1x tímto produktem.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím, produkt před použitím pečlivě rozmíchejte.
- Teplota produktu, předmětů a místnosti musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.
- Nanesený olej nechte působit několik minut, následně setřete přebytky bavlněnou hadříčkou nebo klubkem gázy ve směru dřevních vláken. Na povrchu se nesmí vytvořit vrstva!
- **Pozor:** Je zapotřebí dbát na rovnoměrné broušení jako i na rovnoměrný nános oleje!

Aplikační technika



Postupy aplikace	Nádobková pistole	Natírání	Válečko vání	Vytírání
Stříkáč tryska (mm)	1,5	-	-	-
Stříkáč tlak (bar)	3 - 4	-	-	-
Množství nánosu (g/m ²)	cca 30 – 50	-	-	-
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l)	-	cca 15 – 30		

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.

Forma, povaha podkladu a vlhkost dřeva ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nátěru.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



Následná povrchová úprava	po cca 4 hod.
Kompletně proschnuto	Cca 7 dní

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro zajištění optimálního schnutí, zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Nedostatečná výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje sušení.

Nízké teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí prodloužit.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může dojít k delší době schnutí.


Čistění náradí



80025

S ADLER Legno-Reiniger 80025.

PODKLAD	
Druh podkladu	Jemno a hrubopórovité listnaté a jehličnaté dřevo.
Kvalita podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.
Vlhkost dřeva	Listnaté dřeviny: 12 % +/- 2 % Jehličnaté dřeviny: 15 % +/- 2 %
Příprava podkladu	Nábytek: Odstupňované přebroušení až po zrnitost P 180-240 a očistit. Dřevěné a parketové podlahy: Odstupňované přebroušení až po zrnitost P 100-150 a očistit.
SKLADBA NANÁŠENÍ	
Základní nátěr	1x ADLER Legno-Öl 50880 ff Mezioperační schnutí: cca 4 hod.
Mezibroušení	Lehké broušení: Zrnitost P 280 - 360 Odstranit prach vzniklý broušením.
	
Vrchní nátěr	1x ADLER Legno-Öl 50880 ff
ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ	
Čištění & ošetřování	Čištění vodou, s CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 nebo jemným prostředkem na čištění domácnosti. Při znečištění mastnotou použít ADLER Legno-Reiniger 80025. Čištění je možné nejdříve po 14 dnech od nánosu oleje. Pro oživení a ošetřující práce nanést 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a přebytek odstranit. Prosíme dbejte na naši směrnici „ Návod na ošetřování nábytku povrchově upraveného s ADLER Legno-Öl resp. ADLER Legno-Color “ a naši směrnici „ Návod na ošetřování podlah povrchově upravených s ADLER Legno-Öl nebo ADLER Legno-Color “. Dodržujte prosím instrukce příslušné technické dokumentace jednotlivých produktů.
POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ	
Velikost balení	750 ml; 2,5 l a 5 l
Barevné odstíny	Bezbarvý 50880 Weiß 50881 <ul style="list-style-type: none"> Doporučujeme vytvořit barevný vzorek na původním podkladu, následně odsouhlasit výsledný odstín.
Doplňkové produkty	ADLER Legno-Reiniger 80025 ADLER Legno-Pflegeöl 50882 CLEAN Möbelreiniger 96490 CLEAN Parkettreiniger 42198

DALŠÍ POKYNY**Skladovatelnost/Skladování**

750 ml a 2,5 l balení:

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.

5 l nádoby:

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Doporučujeme přelít obsah použitého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatinaci/tvorbě škraloupu.

GISCODE

Ö60

**Bezpečnostní údaje
Informace**

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adlercesko.cz.

Zpracování výrobku ve stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem k nebezpečí samovznícení zakázáno!