

CAPAROL Samtex 2 (2 v 1)

Vinylová barva a základní nátěr v jednom balení. Dvojitá funkce v každé vrstvě



Popis výrobku

Účel použití

Pro vnitřní malby, na stěny a stropy ze sádkkartonu jako vrchní a základní nátěr v jednom. Jako finální nátěr sádrových omítek a sádrových tmelů, cemento-vápenných nebo disperzních omítek, betonu, klinkerových a silikátových cihel. Vhodná také pro staré vrstvy matných disperzních barev. Díky svým vlastnostem se doporučuje pro rozsáhlé malířské práce, kde je důležitý čas, maskuje drobné nedokonalosti podkladu a vytváří rovnoměrný vinylový nátěr, který umožňuje nanášení dalších vrstev vinylových barev v budoucnu.

Vlastnosti

- Vodou ředitelný a bez rozpouštědel, přispívá ke zlepšení ochrany zdraví profesionálních malířů.
- Bez změkčovadel, přispívá ke zlepšení ochrany zdraví uživatelů malovaných místností.
- Snadno se nanáší, aniž by cítil odpor na válečku.
- Vytváří tenké, difuzní latexové nátěry.
- Hluboce matný povrch zakrývá drobné nerovnosti stěn.
- Vyrobeno technologií E.L.F. plus

Materiálová báze

Polyvinylacetátová pryskyřičná disperze

Balení / velikosti nádob

2,5 l a 10 l

Barevné odstíny

Báze 1: bílá

Stupeň lesku

Hluboký mat

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem
Trvanlivost v originálním balení minimálně 24 měsíců od data výroby.

Technická data

- Oděr za mokra: třída 2 dle ČSN EN 13 300
- Kontrastní poměr: třída 2 při spotřebě 185-250 ml/m²
- Maximální zrnitost: jemná (< 100 mikronů)
- Propustnost vodních par (hodnota sd): hodnota sd < 0.05 m, třída V1

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Podklady musí být nosné, suché, zbavené nečistot a odpuzujících částic.



Sádkartonové desky

Zbavte prachu a natírejte rovnou.

Tmelená místa: Nerovnosti na povrchu tmelu obruste. V případě použití kvalitních sádkartonářských tmelů (např. Knauf) je možné natírat rovnou. U nesoudržných tmelů nižších tříd měkká a zbrúšená místa na sádkovém tmelu zpevněte přípravkem Grundier koncentrat LF.

Strojní sádkové omítky nebo omítky vápenné skupiny P IV

Zbavte prachu. U gletovaných sádkových omítek je možné natírat rovnou. U broušených omítek a u omítek, kde byla odstraněna glazovaná plocha očistěte aplikujte základní nátěr Grundier koncentrat LF.

Vnitřní omítky skupin P II a P III

Pevné, normálně savé omítky lze natírat bez jakékoli přípravy.

Na hrubé, porézní, nasákové omítky, mírně uvolňující písek použijte základní nátěr CapaSol RapidGrund nebo Grundier koncentrat LF.

Sádkové desky

Na nasákové desky naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Dupa-Putz Festiger. Na silně zhutněné hladké desky použijte jako základní nátěr pro zlepšení přilnavosti přípravek Haftgrund EG.

Beton

Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol RapidGrund

Pórobeton

Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.

Zdivo z vápenopískových cihel a lícových cihel

Natírejte bez předchozích úprav

Nosné nátěry

Matné slabě nasákové nátěry natírejte přímo.

Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsňte. Aplikujte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.

Nenosné nátěry

Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte.

Na slabě nasákové hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.

Na hrubé porézní nasákové plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem Grundier koncentrat LF.

Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nátěry kličovými barvami

Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem

Natírejte bez předchozího ošetření.

Nedržící tapety

Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky tapet omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Plochy napadené plísněmi

Napadení plísněmi nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (například okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatop a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W.

Malá defektní místa

Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkordspachtel podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.

Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku

Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte teplou vodou s přidavkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund.

Dřevo a dřevěné materiály

Natřete vodorozpustnými ekologickými emaily Capacryl nebo lazurami Capadur.

Příprava materiálu

Materiál před použitím promíchejte.

Postup nanášení

Malování štětcem, válečkem nebo stříkáním pomocí airless zařízení.

Nanášení přístrojem airless:

TECHNICKÁ INFORMACE

	Standardní tryska: 517 – 519; tlak: 200 – 220 barů Tryska HEA: 517 – 519; tlak HEA 130 – 150 barů
	Průtok: 2,6 l/min Ředění: až 2 %
Ředění	Barvu CAPAROL Samtex 2 doporučujeme neředit . V případě potřeby pro první nátěr ředte max. 2 % pitné vody.
Spotřeba	Cca 100 ml/m ² na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na hrubých plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem
Podmínky při zpracování	Spodní hranice teploty pro zpracování: +5° C pro okolní vzduch a podklad Horní hranice teploty pro zpracování: + 30° C pro okolní vzduch a podklad
Vysychání / doba vysychání	Přetírat lze cca po 2 hodinách, pokud je podklad „teple-suchý“ na dotek. V případě, že je povrch studený na dotyk, počkejte déle. Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.
Čistění nářadí	Pracovní nástroje očistěte po použití vodou.
Upozornění	Před zpracováním zkontrolujte přesnost barevného odstínu.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Pro komerční/průmyslové aplikace.
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdňené nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02). Odstraňte obsah a obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Voda z praní se nesmí dostat do kanalizace/životního prostředí.
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC
Prohlášení o obsažených látkách	Polyakrylátová pryskyřice, alkalické vodní sklo, uhličitán vápenatý, oxid titaničitý, křemičitany, voda, aditiva.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: dubna 2026

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.