

FORTESIL penetrace S 2802 A

Akrylátová penetrace



Použití

FORTESIL penetrace S 2802 A se používá jako základní nátěr všech savých stavebních materiálů jako jsou staré i nové omítky, cihelné zdivo, cementové povrchy, pórobeton, sádrokartonové, dřevotřískové a cementopískové desky apod. Sjednocuje savost podkladu, zpevňuje a zvyšuje hydrofobitu povrchu, zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel apod.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs vody, styren-akrylového kopolymeru a aditiv.

Parametry

hustota	1010 kg/m ³
obsah netěkavých složek	cca 10 %
vzhled	mléčně bílá kapalina

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpuštěných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

Aplikace

Nanáší se dle ředění v jedné nebo více vrstvách. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný po 4-6 hodinách. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je od +5 °C do +30 °C.

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba

0,05-0,2 l/m² podle savosti podkladu a ředění.

Ředění

1 : 2 až 1 : 10 vodou, u savých podkladů se nátěr po zaschnutí opakuje. Při penetrování podkladů pod fasádní akrylátové barvy neředit.

Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

FORTESIL penetrace S 2802 A Akrylátová penetrace



Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

Balení

1,5 a 10 l

Datum revize: 23. 11. 2018